EUROLAN

C.E.E.

	UN.	NORME *STANDARDS*	55	60	65	70	75	80	85	90	95
CARATTERISTICHE ORIGINALI ***ORIGINAL FEATURES***											
DUREZZA SH A *HARDNESS*	Sh A	DIN 53505	57	61	66	70	75	80	85	90	95
DENSITA' *DENSITY*	gr/cm^3	DIN 53479	1,23	1,23	1,23	1,23	1,24	1,24	1,25	1,25	1,25
ALLUNGAMENTO A ROTTURA *ULTIMATE ELONGATION*	%	DIN 53504	630	600	580	570	560	550	500	460	420
CARICO DI ROTTURA *ULTIMATE TENSILE STRENGHT*	kg/cm^2	DIN 53504	280	300	380	400	430	450	450	450	450
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE *TEAR RESISTANCE*	kg/cm	ASTM D 624 C	50	60	65	75	80	85	90	100	120
ABRASIONE *ABRASION*	mm^3	DIN 53516	48	45	43	40	40	37	35	30	30
RESILIENZA *RESILIENCE*	%	DIN 53512	50	50	55	52	50	45	45	45	45
DEFORMAZIONE PERMANENTE (70 h a temperatura ambiente) *PERMANENT DEFORMATION (70 h at room temperature)*	%	DIN 53517	10	10	11	12	12	14	15	16	16
(METODO B dopo 22 h a 70°C) *(METHOD B after 22 h at 70°C)*	%	DIN 53517	23	25	25	28	28	30	30	32	32
INVECCHIAMENTO IN ARIA (70 h a 100°C) ***AGEING IN AIR (70 h at 100°C)***		ASTM D 513									
VARIAZIONE DUREZZA *HARDNESS VARIATION*	sh A		-2	-1	-2	-2	-2	-2	-1	-1	0
VARIAZIONE ALLUNGAMENTO *ELONGATION VARIATION*	%		+4	+3	+4	+6	+6	-4	-4	0	0
VARIAZIONE CARICO DI ROTTURA *TENSILE STRENGHT VARIATION*	%		-6	-6	-6	-7	-8	-8	-7	0	0
INVECCHIAMENTO IN OLIO ASTM N.3 (70 h a 100°C) ***SUBMERSION IN OIL ASTM No.3 (70 h a 100°C)***		ASTM D 471									
VARIAZIONE DUREZZA *HARDNESS VARIATION*	sh A		-2	-3	-3	-2	-2	-3	-2	+1	0
VARIAZIONE ALLUNGAMENTO *ELONGATION VARIATION*	%		+8	+8	+8	+8	+8	+6	+5	0	0
VARIAZIONE CARICO DI ROTTURA *TENSILE STRENGHT VARIATION*	%		+5	+6	0	+5	+6	+6	-5	0	0
VARIAZIONE IN VOLUME *VOLUME VARIATION*	%		+2	+1	+1	+1	+2	+1	+1	+1,5	+1
INVECCHIAMENTO IN OLIO ASTM N.5 (70 h a 100°C) ***SUBMERSION IN OIL ASTM No.5 (70 h a 100°C)***		ASTM D 471									
VARIAZIONE DUREZZA *HARDNESS VARIATION*	sh A		-2	-1	-8	-2	-2	-2	-2	+1	0
VARIAZIONE ALLUNGAMENTO *ELONGATION VARIATION*	%		+7	+7	+7	+5	+4	+3	0	0	0
VARIAZIONE CARICO DI ROTTURA *TENSILE STRENGHT VARIATION*	%		-6	-6	-8	-8	-7	-6	-4	0	0
VARIAZIONE IN VOLUME *VOLUME VARIATION*	%		0	0	0	0	0	0	0	0	0