



<b>GUMOTEX</b> a. s. Břeclav	<b>MATERIÁLOVÝ LIST PRYŽE</b>  PND 44-978-06			Číslo směsi:  8305	
<b>Charakteristika:</b> Butadiénakrylonitrilový kaučuk					
Vulkanizace	10 min.	Tlak	14,72 MPa	Teplota	160 °C
<b>Fyzikálně-mechanické vlastnosti</b>	<b>Měrná jednotka</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Tolerance</b>	<b>Poznámka</b>	
Tvrдост	°Sh A	66/15 76/15	min. max.	každá směs ČSN ISO 7619-1	
Pevnost v tahu	MPa	10	min.	každá směs ČSN ISO 37	
Tažnost	%	200	min.	každá směs ČSN ISO 37	
Hustota	g/cm <sup>3</sup>	1,30 1,25	max. min.	1x z výr. šarže ČSN 621405	
Barva pryže			černá		
Poznámka: 2500-59					
<b>Datum:</b> 14. června 2010	<b>Vypracoval :</b> Ing. V. Šušňová 		<b>Ředitel OZ 3:</b> Ing. R. Machát 		<b>GUMOTEX</b> , akciová společnost Mládežnická 3A, čp. 3062 690 75 Břeclav
<b>Schváleno dne :</b>	<b>Odběratel :</b>		<b>Razítko a podpis :</b>		