



TEKTUBE IEC 60684-3-105

CZ

KONSTRUKCE

Trubička je vyráběna vytlačováním PVC do trubičky kruhového průřezu.

TEPLOTA: od -40°C do +70°C

POUŽITÍ: Pro doplňkovou izolaci vodičů a konektorů, barevné označování vodičů.

EN

CONSTRUCTION

The tube is produced by extruding PVC into a circular cross-section tube.

TEMPERATURE: from -40°C to +70°C

APPLICATION: For supplementary insulation of conductors and outlets, colour coding of conductors.

Vnitřní průměr/ tloušťka stěny	Tolerance vnitřního průměr	Tolerance tloušťky stěny	Průrazné napětí při pokojové teplotě
Internal diameter/ wall thickness	Tolerance of internal diameter	Tolerance of wall thickness	Breakdown voltage at room temperature
mm	mm	mm	kv
0,50/0,30	+0,20 /-0,0	+/- 0,10	3,0
1,00/0,50	+0,25/-0,0	+/- 0,10	5,0
1,50/0,50	+0,25/-0,0	+/- 0,10	5,0
2,00/0,50	+0,40/-0,0	+/- 0,10	5,0
2,50/0,50	+0,40/-0,0	+/- 0,10	5,0
3,00/0,50	+0,40/-0,0	+/- 0,10	5,0
4,00/0,50	+0,40/-0,0	+/- 0,10	5,0
5,00/0,50	+0,40/-0,0	+/- 0,10	5,0
6,00/0,50	+0,60/-0,0	+/- 0,10	5,0
8,00/0,50	+0,60/-0,0	+/- 0,10	5,0
10,00/0,50	+0,80/-0,0	+/- 0,10	5,0
12,00/0,50	+0,80/-0,0	+/- 0,10	6,0
16,00/0,85	+0,80/-0,0	+/- 0,15	7,0

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.